

NOME COMUNE:

BUBINGA

NOME BOTANICO:

Guibourtia demeusei - (Harms) –
J. Leonard
Guibourtia tessmannii - (Harms) –
J. Leonard
Guibourtia pellegriniana - J. Leonard
Copaifera demeusei - Harms
Copaifera tessmannii - Harms

FAMIGLIA:

Appartiene alla famiglia delle *Leguminosae Caesalpinioideae*

NOME COMMERCIALE:

Con il nome di Bubinga il legno è conosciuto ormai in tutto il mondo.

AREALE DI CRESCITA:

L'albero cresce in tutta la zona equatoriale dell'Africa occidentale, dal Camerun fino al Gabon e al Congo Belga.

CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE:

Alburno e durame sono ben distinti. L'alburno è di colore biancastro o bruno chiaro ed è inutilizzabile. Il durame appare di colore rosato o rossastro con lievi venature scure; è perfetto e ricorda il legno di rosa. Questo legno presenta una grana fine, pori rari e poco visibili, tessitura omogenea e filo, in generale, diritto.

ESSICCAZIONE:

Poiché il legno ha problemi di fessurazioni, l'essiccazione deve avvenire lentamente.

PESO SPECIFICO:

Il Peso specifico dei segati stagionati all'aria è 900 kg. per metro cubo. Portato ad un contenuto di umidità del 12 % il peso specifico può essere valutato su 800 Kg per m.c.

USI E LAVORAZIONE:

Il bubinga può essere giudicato un buonissimo legno per ebanisteria perché offre delle bellissime impiallacciate.

