

NOME COMUNE:

IPE'

NOME BOTANICO:

Tabebuia ipe' - Standl.
Bignonia conspicua - Rich.

FAMIGLIA:

Appartiene alla famiglia delle
Bignoniaceae.

NOMI COMMERCIALI:

Ipé - Italia, Germania, Francia.
Guaycan - Inghilterra.

AREALE DI CRESCITA:

L'albero cresce in tutti i paesi dell'America centrale e meridionale e, in particolare nella Colombia, Venezuela e nella regione settentrionale del Brasile.

CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE:

L'Ipè presenta alborno grigio – rossiccio e durame bruno – olivastro con zone chiare e scure; con l'esposizione alla luce e con il tempo il legno tende a scurire sempre di più.
La tessitura è fine e la fibratura intrecciata.
Si infiamma facilmente.

ESSICCAZIONE:

Questo legno può essere essiccato con molta facilità anche se presenta una forte tendenza ad imbarcarsi.

PESO SPECIFICO:

E' in genere molto pesante in quanto anche bene stagionato il suo peso varia tra 900 e 950 kg.mc. Alcune specie però risultano più leggere arrivando soltanto al peso di 750 kg-mc.

USI E LAVORAZIONE:

La lavorazione dell'Ipè non è sempre semplice e richiede l'impiego di particolari utensili. Anche la chiodatura è difficile, perciò occorre praticare prima dei fori.
Con la piallatura e la successiva levigatura, si ottengono delle buone superfici, molto lisce, per cui il legno si presta per un'ottima finitura.
Questo legno trova impiego nelle costruzioni navali e mobili.