

NOME COMUNE:

LAUREL

NOME BOTANICO:

Terminalia tomentosa - Wight & Arn
Pentaptera crenulata - Roxb

FAMIGLIA:

Appartiene alla famiglia
delle *Combretaceae*

NOME COMMERCIALE:

Indian Laurel - Germania, Inghilterra

AREALE DI CRESCITA:

Il Laurel è diffuso in Asia: tutta l'India ma, specialmente in Burma e Ceylon.

CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE:

Alburno e durame sono nettamente differenziati.

L'alburno è di colore rossastro mentre il durame presenta delle tonalità bruno – grigiastre che ricordano quelle del Noce. Il legno nei segati freschi appare di tonalità chiare; se esposto all'aria e alla luce scurisce rapidamente.

La superficie si presenta con venature scure che conferiscono al legno stesso un bellissimo effetto decorativo.

Questo è un legno pesante, duro, elastico e molto compatto; quest'ultima caratteristica lo rende molto resistente agli attacchi dei parassiti.

ESSICCAZIONE:

L'essiccazione naturale risulta difficile; quella artificiale invece, si può condurre abbastanza agevolmente, lentamente.

PESO SPECIFICO:

I segati stagionati all'aria libera presentano un peso specifico variante tra 900 e 950 chilogrammi per mc.

USI E LAVORAZIONE:

La lavorazione fatta a mano è difficoltosa, è possibile però piallare, levigare, tranciare e sfogliare molto bene questo legno e con ottimi risultati. Chiodi e viti sono di difficile penetrazione per cui, per evitare spaccature e fessurazioni, è necessario compiere una foratura preliminare. Anche l'incollaggio presenta delle irregolarità causate dal contenuto grasso del legno.

Il Laurel viene utilizzato per Lavori vari di ebanisteria e falegnameria. Si ricavano anche belle impiallacciate decorative. A volte, per la sua somiglianza cromatica, viene utilizzato in sostituzione del Noce.