

NOME COMUNE:

LOURO PRETO

NOME BOTANICO:

Nectandra mollis - Nees

Nectandra villosa - Ness e Mart

Nectandra panamensis - Mez

FAMIGLIA:

Appartiene alla famiglia
delle *Lauraceae*.

NOMI COMMERCIALI:

Quizarra - Germania

Canela noir - Francia

Canela preta - Inghilterra

AREALE DI CRESCITA:

Questa pianta si sviluppa nel Brasile settentrionale, nell'Amazzonia e nell'America centrale.

CARATTERISTICHE
TECNOLOGICHE:

L'alburno e il durame sono bene differenziati.

L'alburno è bianco grigiastro e largo, non è utilizzabile per le infestazioni parassitarie che lo colpiscono.

Il durame si presenta con gradevoli toni giallo – bruni con fiammature bruno – scure o grigio brunastre.

Il legno è pesante, molto duro e compatto.

La tessitura è media e la fibratura varia con gradevole profumo.

ESSICCAZIONE:

L'essiccazione del Louro Preto dev'essere condotta molto lentamente poiché questo legno presenta il pericolo di fessurarsi facilmente.

PESO SPECIFICO:

Il peso specifico al 15% di umidità può variare da 780 a 880 chilogrammi per metro cubo.

USI E LAVORAZIONE:

Il legno descritto si può lavorare molto bene con qualsiasi attrezzo impiegato nella lavorazione de legno.

Le superfici, piallate e levigate offrono una buona lucentezza.

Tutte le giunzioni, sia con viti, chiodi e colla, tengono molto bene.

Viene utilizzato per costruzioni esterne, pavimentazione, mobili ed infissi.

